ЗВУКОИЗОЛ ФЛОР

ТНВЭД 5603941009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол Флор – это универсальный битумно-полимерный рулонный материал, позволяющий комплексно решать задачи по звукоизоляции и гидроизоляции помещения. Состоит из слоя стекловолокна, пропитанного битумным вяжущим, на который нанесён искусственный войлок из полимерного синтетического волокна с высокими показателями звукоизолирующих свойств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляция и гидроизоляция

СОСТАВ

Стекловолокно, пропитанное битумным вяжущим, искусственный войлок

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве звукоизолирующей прокладки в конструкциях «плавающих» полов под цементно-песчаную стяжку. При устройстве гидроизоляции герметизацию стыков рекомендуется делать внахлест при помощи нагрева строительным феном. Рабочая температура материала до -5С. Минимально допустимая температура для укладки материала +15С

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw	Толщина, мм*	Размеры, м*	Площадь, м^2
Звукоизол Флор	**27**	**4,5**	**10 x 1**	**10**

* *Длина полотна: 10м (*±200мм); ширина полотна: 1м (±30мм); толщина полотна 4,5мм (±0,8мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от ударного шума
- Гидроизоляция
- Экономичность по сравнению с аналогами
- Универсальность и многофункциональность
- Быстрый и простой монтаж
- Прочность и долговечность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия Звукоизол (Zvukoizol) Флор до 29.11.25
- Пожарная декларация для Звукоизол (Zvukoizol) Флор и Звукоизол (Zvukoizol) Гидро до 23.03.2028
- Протокол испытаний водопроницаемости Звукоизол (Zvukoizol) Флор
- Протокол акустических испытаний Звукоизол (Zvukoizol) Флор
- Отказное в обязательной пожарной сертификации, Звукоизол Флор и Звукоизол Гидро
- **Скачать все документы (8) шт.**

TECHNOSONUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	Метод проверки	Звукоизол Флор
Минимальная разрывная нагрузка по длине, Н/50 мм		**400**
Фактическая разрывная нагрузка по длине, Н/50 мм		**432**
Поверхностная плотность, кг/м^2		**2,3(+/-0,3)**
Теплостойкость (не ниже), ^{o}С		**85**
Водонепроницаемость, МПа		**абсолютная**
Рабочая температура материала		**до -5°С**
Пластичность на изгибе	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**
Теплостойкость при t150С в течении 30мин	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**
Сопротивляемость сдвигу кг/см^2	**Гост 14759-69**	**0,94**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Размер паллеты, (ДхШхВ), мм	Количество рулонов на паллете, шт	Объем паллеты, $м^3$	Вес паллеты, кг	Норма загрузки в еврофуру паллет, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 $м^3$ рул., шт
Звукоизол Флор	**паллета**	**1200x1000x1150**	**20**	**1,38**	**460(+/-60)**	**26**	**520**

Материал хранится в вертикальном положении на паллетах, паллеты одна на другой не размещаются. Продукция должна храниться и транспортироваться в условиях, предохраняющих её от механических повреждений, действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других разрушающих веществ. По согласованию с потребителем допускаются другие условия хранения и транспортирования, если приняты дополнительные меры, предотвращающие повреждение материала.



Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35ºС.

ВАЖНО! В случае хранения материала при температуре ниже 5°С перед укладкой обязательно выдержать материал в помещении не менее 24 часов при комнатной температуре.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play